

Aushaltungskriterien Klausner Holz Thüringen

Fichte LAS

- B/C**
- frisch, gesund, gerade
 - einschnürige Krümmung bis max. 1,0 cm/lfm zulässig
 - Abholzigkeit bis max. 1,0 cm/lfm
 - kein Insektenbefall zulässig
 - normale Astigkeit
- Cx**
- frisch
 - gesund, kleinere Faulflecke bis max. Durchmesser von 6 cm im äußeren Randbereich zulässig
 - Abholzigkeit < 1,5 cm/lfm
 - stärkere Astigkeit, astreiche Gipfelstücke, unzureichende Entastung
 - leichte Verfärbungen
 - kein Insektenbefall zulässig
 - Verformung: Ovalität, Exzentrizität der Markröhren (Buchs)
- KH**
- frisches Käferholz mit Verfärbungen
 - keine holzerstörenden Schadinsekten (Bockkäfer / Holzwespe / Lineatus / etc.)
- D**
- alles nicht den o. g. Anforderungen entsprechende Holz, das jedoch zu 100 % sägefähig, sowie beil- und nagelfest ist
 - Starkastigkeit (Mantel-, Randbäume / Einzelbäume)
 - keine sichtbaren Faserrisse und -brüche
 - kein metallhaltiges Holz
 - keine holzerstörenden Schadinsekten (Bockkäfer / Holzwespe etc.)
- FH (Faserholz)**
- Holz, das die geforderten Mindestlängen und Mindestzopfdurchmesser unterschreitet
 - Krümmung $\geq 2,5$ cm/lfm, unschnürige Krümmung
 - tiefgehende Risse im Holzkörper
 - Befall mit holzerstörenden Schadinsekten (Bockkäfer / Holzwespe etc.)
 - weichfaules Holz
- FE**
- metallhaltiges Holz
- ÜS (Überstärken)** - Holz, das den max. Stock- und / oder Zopfdurchmesser überschreitet

Stärkeklasse: 1a bis 3b (4)

Mindestzopfdurchmesser: 10 cm o. R. (13 cm o.R.)

Max. Zopfdurchmesser: 45 cm o. R.

Max. Stockdurchmesser: 55 cm o. R.

Längen: 5,00 m + 0,1 m Übermaß **bevorzugte Länge**
4,00 m + 0,1 m Übermaß **Auswechlänge, Wunschlänge für D**

Fichte LAK

Längen/Zopfbereich: 3,00 m + 0,1 m Übermaß im Zopfbereich 12 cm o. R. – 28 cm o. R.

Qualität B/C/D: Hartbräune zulässig, Krümmung bis max. 2,5 cm/lfm zulässig, keine Weichfäule, 100 % sägefähig

Aushaltungskriterien Klausner Holz Thüringen

Kiefer / Lärche LAS

- B/C**
- frisch, gesund, gerade
 - einschnürige Krümmung bis max. 1,0 cm/lfm zulässig
 - Abholzigkeit bis max. 1,0 cm/lfm
 - kein Insektenbefall zulässig
 - keine geharzte Kiefer
 - normale Astigkeit
- Cx**
- frisch
 - gesund, kleinere Faulflecke bis max. Durchmesser von 4 cm im äußeren Randbereich zulässig
 - Krümmung von 1,1 cm/lfm bis 1,5 cm/lfm zulässig
 - Abholzigkeit < 1,5 cm/lfm
 - stärkere Astigkeit, astreiche Gipfelstücke, unzureichende Entastung
 - leichte Verfärbungen
 - kein Insektenbefall zulässig
 - keine geharzte Kiefer
 - Verformung: Ovalität, Exzentrizität der Markröhren (Buchs)
- D**
- alles nicht den o. g. Anforderungen entsprechende Holz, das jedoch zu 100 % sägefähig, sowie beil- und nagelfest ist
 - Starkastigkeit (Mantel-, Randbäume / Einzelbäume)
 - keine sichtbaren Faserrisse und -brüche
 - kein metallhaltiges Holz
 - keine holzerstörenden Schadinsekten (Bockkäfer / Holzwespe etc.)
- FH (Faserholz)**
- Holz, das die geforderten Mindestlängen und Mindestzopfdurchmesser unterschreitet
 - Krümmung $\geq 2,5$ cm/lfm, unschnürige Krümmung
 - tiefgehende Risse im Holzkörper
 - Befall mit holzerstörenden Schadinsekten (Bockkäfer / Holzwespe etc.)
 - weichfaules Holz
- FE**
- metallhaltiges Holz

ÜS (Überstärken) - Holz, das den max. Stock- und / oder Zopfdurchmesser überschreitet

Stärkeklasse: 1a bis 3b (4)

Mindestzopfdurchmesser: 12 cm o. R. (14 cm o.R.)

Max. Zopfdurchmesser: 45 cm o. R.

Max. Stockdurchmesser: 55 cm o. R.

Längen Kiefer: 5,00 m + 0,1 m Übermaß **bevorzugte Länge**
4,00 m + 0,1 m Übermaß

Längen Lärche: 5,00 m + 0,1 m Übermaß
4,00 m + 0,1 m Übermaß

Kiefer LAK

Längen/Zopfbereich: 3,00 m + 0,1 m Übermaß im Zopfbereich 12 cm o. R. – 28 cm o. R.

Qualität B/C/D: Hartbräune zulässig, Krümmung bis max. 2,5 cm/lfm zulässig, keine Weichfäule, 100 % sägefähig